

BİTÜMFİX® ELASTİK W Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi - Su Bazlı



ÜRÜN KODU: 65218

Tanımı :

Modifiye bitüm esaslı, tek bileşenli, su bazlı, elastik bir su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları :

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Temel, mahzen, bodrum gibi binaların alt katlarında,
- Teras yalıtımlarında kaplama altına kullanılır.

Avantajları :

- Ekonomiktir, kullanıma hazırdır.
- Her türlü yüzeye mükemmel yapışır.
- Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.
- Pozitif su basıncına dayanıklıdır.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Kalıcı elastikiyeti vardır, kılcal çatlakları kapatır.
- Soğuk uygulamalıdır, kısa sürede kurur.

Teknik Özellikleri :

Görünüş	Siyah renkli emülsiyon
Sıvı Yoğunluk	1,03 kg/lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile 25 °C arası
Katı Madde Oranı	%55
Yumuşama Sıcaklığı	+70 °C
pH	11
İncelticisi	Su

Yüzeyin Hazırlanması :

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gereklidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küre malzemesi, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki gevşek parçalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sökülmeli, aktif su kaçakları ve çatlaklar tamir edilmelidir.
- Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.
- **BİTÜMFİX® ELASTİK W**'nin yüzeye daha iyi yapışması için uygulama öncesinde **BİTÜMFİX® WP Bitüm Esaslı Astar ve Su İzolasyon Malzemesi** tek kat olarak yüzeye uygulanır. Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra uygulamaya geçilmelidir.

Karışım :

- Kullanıma hazırdır, inceltme gerekmez.

Uygulama Bilgileri :

- Soğuk uygulanır.
- Malzeme düşük devirli bir mikser ile karıştırılıp, yüzeye bitüm fırçası, mala veya püskürtme makinası ile iki kat uygulanır.
- Hava koşullarına bağlı olarak 4 - 5 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir.

- Su basıncına karşı keçe, file gibi taşıyıcılarla takviye ediniz.

Tüketim :

1 - 3 kg/m² (Yüzeyin durumuna göre değişir.)

Dikkat :

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Haricen su katmayınız.
- **BİTÜMFİX® ELASTİK W** içme suyu depoları, yüzme havuzlarının yalıtımında uygun değildir. Bu tip yüzeyler için **AQUACEMENT® 2K 207** ürününü kullanınız.

Ambalaj :

18 kg.'lık teneke kutularda

Raf Ömrü :

Ağızı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet :

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Bu ürünün teknik dökümanını indirmek için tıklayınız.
